



AQUA 4000 on tuotesarja vesipohjaisia ja ympäristöystävällisiä silkkipainovärejä teko- ja luonnonkuitutekstiileille.

Tuotteet:

- **AQUA 4000 Transparent** värisarja sisältää valikoiman kuultavia perusvärejä (vaalealle painopohjalle)
- **AQUA 4000 Opaque** värisarja sisältää valikoiman peittäviä perusvärejä (tummalle painopohjalle)
- **AQUA 4001** on sävytettävä kuultopasta. Pasta on sävytettävissä PGM- (sekoitus 7-8% suhteessa pastaan) ja Semitone-pigmenttidispersioilla (sekoitus 3-4% suhteessa pastaan)

Lämpökäsittely:

- **AQUA 4000** painovärit vaativat huolellisen lämpökäsittelyn
 - **Uuni tai lämpötunneli:** 2-5 min. 150°C
 - **Lämpöprässä (silitysrauta):** 2x20sek. 150-160°C

HUOM !

- Ensimmäinen pesu aikaisintaan 5 vrk. lämpökäsittelyn jälkeen
- Jos painamasi tekstiili ei kestä **150°C** voidaan lämpötilaa laskea **70°C** erillisen lisäaineen avulla. Erillisen kiinnitteen avulla voidaan lämpökäsittely tarvittaessa jättää kokonaan pois. Katso erillinen ohje > AQUA 4000 PolyBag ja apuaineet

Ohenne ja paksunnos:

- **AQUA 4000** väreillä on oma ohenteensa. **A4002 ohenne** on rakenteellisesti yhtä vahva kuin itse värikin. Kun käytät A4002 ohennetta värin rakenne ja ominaisuudet pysyvät ennallaan. **Älä käytä vettä ohenteena, se heikentää värin ominaisuuksia**
- **AQUA 4000** värejä voi paksuntaa **A-1005 paksunnosaineella**

HUOM !

- Mekaaninen sekoitus suositeltavaa, erityisesti peittoväreissä. Tähän käy esim. tavallinen sähkövatkain tai vastaava (n.3kg asti).

Käyttöturvatieote netissä > http://www.serivari.fi/files/ktt/KTT_TINT2002_A3001_A5001.pdf



Wennström



Valmistus ja markkinointi:
A. Wennström Oy / Seriväri
www.serivari.fi / info@serivari.fi
www.awennstrom.fi / info@awennstrom.fi